



# MSRP-UR

## 聚氨酯压块(圆型)

RHS SUS

Fairlane



本体	接触面
SUS303	聚氨酯

型 号	D ( $-\frac{0}{0.13}$ )	d	t	M	硬度 (肖氏A)	参考载荷 (N)注	质量 (g)			
MSRP-082-35UR	8	8	2	M4×0.7	35	40	3			
MSRP-082-60UR					60	130				
MSRP-082-80UR					80	200				
MSRP-102-35UR	10	10		M5×0.8	35	50	5			
MSRP-102-60UR					60	150				
MSRP-102-80UR					80	400				
MSRP-122-35UR	12	13		3	M6×1	35	170	8		
MSRP-122-60UR						60	330			
MSRP-122-80UR						80	840			
MSRP-162-35UR	16	16			3	M6×1	35	350	14	
MSRP-162-60UR							60	710		
MSRP-162-80UR							80	1150		
MSRP-202-35UR	20	21	3			M6×1	35	370	21	
MSRP-202-60UR							60	1020		
MSRP-202-80UR							80	1620		
MSRP-252-35UR	25	27				3	M6×1	35	640	34
MSRP-252-60UR								60	1330	
MSRP-252-80UR								80	2660	

注)将厚2mm的聚氨酯压缩0.8mm、厚3mm的聚氨酯压缩1.1mm时必要的载荷(室温时,接触面为垂直载荷)。

超过这个载荷,或者在严酷的条件下,会发生聚氨酯脱落等危险。

### 特 点

- 接触面是聚氨酯,能有效防止工件表面的损伤。
- 聚氨酯表面上特殊的泡沫形状能放走空气,所以不会发生吸着现象。
- 有三个种类的硬度,请根据使用条件选用。  
肖氏A硬度 35:轻载荷用 黄色(柔软)  
肖氏A硬度 60:中载荷用 蓝色(中间※)  
肖氏A硬度 80:重载荷用 红色(坚硬)  
(※中载荷用的硬度和汽车的轮胎相等。)

### 注意 事项

根据制作批次不同,聚氨酯的颜色会有所差异。请您谅解。